Werkstoffbezeichnung:	CuZn	15 -	CW502L	
	Band,	, Bä	nder	
Zusammensetzung:	Cu:	84	,0-86,0	%
	Al:	≤	0,020	%
	Fe:	≤	0,050	%
	Ni:	≤	0,300	%
	Pb:	≤	0,050	%
	Sn:	≤	0,100	%
	zn:	Res	st	
	sg:	≤	0,100	%



Mögliche Anwendungen:			
	Fassadenbleche	Tiefziehteile	
	Elektrotechnik	Schmuck	

Physikalische Eigenschaften:			
Dichte	kg/dm³	8,8	
elektrische Leitfähigkeit	Ms/m	21 1	
	% IACS	36 <sup>1</sup>	
Wärmeleitfähigkeit	W/(m·k)	159 <sup>3</sup>	
Wärmeausdehnungskoeffizient	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	18,5 <sup>2</sup>	
Elastizitätsmodul	GPa	122 <sup>3</sup>	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> im weichen Zustand

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> bei 20 °C

Verarbeitungshinweise:				
sehr gut	gut	mittel	weniger geeignet	
Polieren (mechanisch)	Polieren (elektrolytisch)	Laserschweißen	Spanen (Z-Index: 20)	
Tauchverzinnen	Widerstandsschweißen			
Weichlöten Kaltumformung				
Galvanisierbarkeit	Schutzgasschweißen			

Mechanische Eigenschaften:				
Zustand	0 0	Streckgrenze RP <sub>0,2</sub> [MPa]	Dehnung A <sub>50mm</sub> [%]	Härte HV
R260	260 - 310	< 170 (R)	≥ 36	55 - 85 (R)
R300	300 - 370	≥ 150 (R)	≥ 16	85 - 115 (R)
R350	350 - 420	≥ 250 (R)	≥ 4	105 - 135 (R)
R410	> 410	≥ 360 (R)		≥ 125 (R)
Anmerkung:	(R) = Richtwo			

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der allgemeinen Information und ist ohne Gewähr. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen, oder ein Angebot wünschen. Wir beraten Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

 $<sup>^2</sup>$  Mittlerer lineare Wert zwischen 20  $^{\circ}\text{C}$  und 300  $^{\circ}\text{C}$