Werkstoffbezeichnung:	Cu-C	F (C	OF-Cu) CV	V008A
	Band, Bänder			
Zusammensetzung:	Cu:	≥	99,95	%
	Bi:	≤	0,0005	%
	Pb:	≤	0,005	%
	sg:	≤	0,030	%



Mögliche Anwendungen:			
	Vakuumtechnik	Gleichrichter	
	Leitertechnik	Stromschienen	

Physikalische Eigenschaften:		
Dichte	kg/dm³	8,9
elektrische Leitfähigkeit	Ms/m	58 ¹
	% IACS	100 1
Wärmeleitfähigkeit	W/(m·k)	394 ³
Wärmeausdehnungskoeffizient	10 ⁻⁶ K ⁻¹	17,7 ²
Elastizitätsmodul	GPa	127 4

¹ im weichen Zustand

⁴ Zustand kaltumgeformt, bei 20 °C

	• • •		
verari	seitiings	shinweise	٠.
	JC. CG. 1.55		٠.

sehr gut	mittel	weniger geeignet
Polieren	Laserschweißen	Spanen (Zerspanbarkeitsindex: 20)
Kaltumformung		Widerstandsschweißen
Tauchverzinnen		
Weichlöten		
Galvanisierbarkeit		
Schutzgasschweißen		

Mechanische Eigenschaften:

Zustand	Zugfestigkeit	Streckgrenze	Dehnung	Härte
	Rm [MPa]	RP _{0,2} [MPa]	A _{50mm} [%]	HV
R220	220 - 260	< 140 (R)	≥ 33	40 - 65 (R)
R240	240 - 300	≥ 180 (R)	≥ 8	65 - 95 (R)
R290	290 - 360	≥ 250 (R)	≥ 4	90 - 110 (R)
R360	> 360	≥ 320 (R)	≥ 2	≥ 110 (R)
Anmerkung:	(R) = Richtwo	ert		

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der allgemeinen Information und ist ohne Gewähr. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen, oder ein Angebot wünschen. Wir beraten Sie gerne.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

 $1 MPA = 1 N/mm^2$

² Mittlerer lineare Wert zwischen 20 °C und 300 °C

 $^{^3}$ Zustand geglüht, bei 20 °C